

Popis produktu	Barva na beton, barva na podlahu, barva na stěny
Rozsah použití	Vysoce namáhané stěny a podlahy. Použijte jako těsnicí materiál na podlahy v garážích a jako nátěr pro podlahy ve skladech a sklepech.
Oblast použití	Indoorové a zastřešené outdoorové prostory
Způsob použití	Barva, váleček
Spotřeba*	cca 200 g/m ² na nátěr. Doporučujeme cca dva nátěry
Rozsah/Výnos*	cca 5m ² /kg
Uvolňování zápachu během zpracování	nízká (po aminech)
Vlastnosti spreje a kapek	Velmi nízká (bez rozstříků)
Teplota zpracování	Minimální teplota objektu a okolní teploty 8°C
Optimální teplota pro zpracování	20°C

Směšovací poměr dle
hmotnosti Pryskyřice (A):
Tužidlo (B)

5:1

Životnost nádoby při 20°C 60minut při hmotnosti 15kg

Úroveň lesku

Epoxidová pryskyřice

Fényesség szint

satén

Konzistence

Střední viskozita ("odolné proti odkapávání", ale práce
na vertikálních plochách je obtížná)

Opacita podle DIN EN
13300*

Vysoká (třída 1-2, 6-8m² na litr)

Výhody nátěrů

odolné proti oděru, odolné proti opotřebení, odolné proti
drhnutí

Odolnost proti oděru za
mokra DIN EN 13300*

<5µm až 20µm között (1. třída)

Difuzivita vodní páry DIN
EN 1062-1

Střední (2. třída; difuzně otevřená; sd-hodnota: <0,5m)

Difuzně otevřený, prodyšný Ano

Odolnost barvy	Vysoká
Intenzita barev	Vysoká
Strukturální povrchová úprava barvy	Jemná struktura, rovnoměrný vzor nátěru
Odolnost vůči UV záření	Při trvalém, přímém a silném UV záření může zežloutnout.
Bez rozpouštědel	Ano
Bez změkčovadel	Ano
Bez těkavých organických látek	Ano
náchylnost k otěru a vzniku lesklých skvrn (tzv. psací efekt)	Nízká (Systém Touch-Protect)
Šetrné k životnímu prostředí	Ano
Proporce pojiva	Vysoká (min. 20%)
Podíl pigmentu	Vysoký (obsah barevné pasty: min. 5%)
Hustota (g/cm ³)	1,5

Maximální velikost částic	finom ($\leq 100\mu\text{m}$)
Ředitelné	jako základní nátěr max. 20% vody
Čištění náradí	Bezprostředně po použití s acetonem/ředidlem
Skladování	v chladu, suchu a bez mrazu
Max. teplota skladování	25°C

*Spotřeba, krytí a opacita se mohou lišit v závislosti na podkladu (tapety, dřevotřísky, beton, dřevo atd.), na použitém náradí (pěnový váleček, štětec atd.) a na volbě barvy. Zářivě žluté, červené a oranžové tóny mají obecně nižší krycí schopnost. V tomto případě může být zapotřebí několik vrstev.